

50% WV lana Merino extrafine irrestringibile /
shrink-resistant extrafine Merino wool
50% PC acrilica / acrylic



E.Miroglio EAD
ISO 14001:2015
Cert. N° BG.121922E/U
ISO 9001:2015
Cert. N° BG.121922Q/U



NO harmful
or irritant
chemicals
used

impiego

macchina rettilinea su finezza 12-14 ad 1 filo, 7 a 2 fili,
circolare da 12 a 20 ad 1 filo, cotton 21-24 gauge
ad 1 filo.

colori

uniti e mélange.

solidità

secondo le norme Woolmark; per i rigati con colori
contrastanti, è necessario richiedere solidità specifiche
ed eseguire test di lavaggio.

finissaggio industriale

vaporizzare abbondantemente in fase di stiro. Per ottenere
una mano più gonfia e quindi una maglia più curata, è
consigliabile un lavaggio con un minimo di ammorbidente
specifico.

*per informazioni sull'utilizzo dell'articolo e dei bagni
ottimali di tintura, vi preghiamo di richiedere la
scheda tecnica.*

use

*flat-knitting machine gauge 12-14 for 1-ply, 7 for 2-ply,
circular from 12 to 20 for 1-ply; cotton 21-24 gauge
for 1-ply.*

colours

solid and mélange.

fastness

*in compliance with Woolmark norms; for striped garments
with contrasting colours, it is recommended to ask for
specific fastness and carry out washing tests.*

industrial finishing

*steam generously during ironing. Wash with a minimum
dose of appropriate softner for a more voluminous touch
and a cleaner feel.*

*for any information regarding the use and dye-lot
sizes of the yarn please ask for the technical sheet.*



WOOL BLEND
PERFORMANCE

MACHINE WASH



STANDARD
100
052991.0
CENTROCOT
www.oeko-tex.com



STANDARD
100
084222.0
CENTROCOT
www.oeko-tex.com

